



RENOVTOITURE

PEINTURE ACRYLIQUE POUR L'ÉTANCHÉITÉ ET LA RÉNOVATION DES TOITURES.

Fiche technique

DESCRIPTION

RenovToiture est une peinture satinée pour la rénovation des toitures, à base de résine acrylique en phase aqueuse spécialement formulée pour la protection et la décoration des toitures en fibro-ciment et tuiles.

Avantages :

- Haute protection
- Imperméable
- Microporeux
- Tous supports

S'applique sur toitures en atmosphères rurale, urbaine, industrielle et maritimes. Les supports appropriés sont le ciment et ses dérivés, le fibrociment, les tuiles, les briques, les anciennes peintures ainsi que les tôles galvanisées non rouillées ou au préalable recouvert d'un primaire.

Conseils d'utilisation :

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports seront nettoyés à l'eau sous pression ou à défaut par grattage et brossage soignés afin d'éliminer les parties non adhérentes. Les toitures recouvertes de mousse seront traitées. Les toitures en tôles galvanisées seront dégraissées. Les parties rouillées seront revêtues d'un primaire antirouille. Les anciennes peintures bien adhérentes seront nettoyées à l'eau sous pression.

APPLICATION

Prête à l'emploi.

Bien remuer avant application.

Application de 1 à 2 couches sur supports préparés.

1^{ère} couche : diluer avec \pm 3% d'eau.

Cette peinture s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet (airless).

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30 °C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES

Densité :	1,24 +/- 0,02 g/cm ³
Rendement :	6 - 8 m ² /L suivant la porosité du support (Méthode NF T30-075)
Temps de séchage :	± 1 heures (Méthode NF EN ISO 9117-3)
Recouvrement :	après ± 4 heures
Nettoyage du matériel :	à l'eau
Réglementation COV :	Conforme à la directive COV 2004/42/CE : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 2 g/l de COV.
Hygiène et sécurité :	Ce produit n'est pas classé comme inflammable. Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE. Pour de plus amples informations se référer à notre fiche de données de sécurité.
Déchets :	Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.
Stockage :	12 mois en emballage fermé d'origine. Après ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.

FICHE TECHNIQUE
Edition 1.0 29.03.2023
RENOVTOITURE

N.B. : La présente notice annule et remplace toute notice relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.